

Coragum Plus DDM-644 - Código: I8040600 Adhesivo Líquido

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Propiedades	Valores Típicos
Sólidos, a 25 °C, °Bx	41.0 a 46.0
pH (al 50%)	8.0 a 10.0
Viscosidad Brookfield, cps	2,000.0 a 3,000.0
Tiempo de pegado, min	1.0 a 6.0

CERTIFICACIÓN

Kosher pareve, Halal

ENVASE Y VIDA DE ANAQUEL

Tambor metálico 200 kg con bolsa de polietileno interna. En su envase original cerrado el producto tiene una vida útil de 3 meses.

NOTAS

Viscosidad Brookfield a 22°C/20 rpm, paleta No. 4 Tiempo de pegado en papel K/K de 0.1 mm. pH al 50% de adhesivo base comercial.

E00Q18040600

Fecha de Edición 09/09/2014

Revisión 4

Autorizó y Revisó Dirección de Desarrollo de
Negocio y Servicio Técnico

La información descrita en este documento, se ofrece sólo para su consideración, investigación y verificación. Ingredion Incorporated y sus subsidiarias o afiliadas renuncian a toda garantía, expresa o implícita, incluyendo pero no limitado a, garantías comerciales, de exactitud, adecuación para el uso del producto o para un propósito en particular. Ingredion Incorporated y sus subsidiarias o afiliadas no serán responsables de ningún daño o perjuicio que pueda surgir en relación al uso o transmisión de la información aquí contenida.

La marca y logo INGREDION son marcas registradas de la compañía del grupo Ingredion. Todos los derechos reservados. Derechos registrados (c) 2012.

Ingredion México, S.A. de C.V.

Av. Mariano Otero 1249 Piso 9 Torre
Atlántico.
Col. Rinconada del Bosque, 44530
Guadalajara, Jalisco, México
T: +52 (33) 38849000

ingredion.mx

ISO
FPO